



**KNAUF**CEILING  
Solutions

# 阿姆斯壮 高吸音雅顿®



- 阿姆斯壮雅顿矿棉天花板拥有精细砂，微穿孔的产品表面，提供更优的吸音和隔音的效果，使其成为需要更好吸音效果的环境的理想选择
- 杰出的吸音效果 NRC 0.70
- 良好的反光度 85%
- 更适用于办公，零售，教育环境



边角类型		明架平板 	斜角跌级 	切角跌级 														
厚度 (mm)		20	20	20														
尺寸 (mm)		600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200														
龙骨系统		尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端4000型凹槽龙骨 尖峰顶端3000型窄边龙骨														
质量		5.2 千克/平方米 (1.07 磅/平方英尺)																
颜色		白色																
隔音		隔音等级 CAC = 33																
吸音性能		$\alpha_w = 0.65$ as per EN ISO 11654:1997 <b>Class C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f (HZ)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>as</td> <td>0.43</td> <td>0.47</td> <td>0.61</td> <td>0.84</td> <td>0.89</td> <td>0.92</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.70 as per ASTM C423-17			Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	as	0.43	0.47	0.61	0.84	0.89	0.92
Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000												
as	0.43	0.47	0.61	0.84	0.89	0.92												
防火等级		US: <b>Class A</b> - Flame Spread 25 or Under; A级 (火焰蔓延度25或以下, 美国标准) <b>Class 0 / Class 1</b> based on BS 476 Pt - 6 & 7; 英国标准 <b>Class A</b> (China standard - GB/T 14402); A级 (适用于燃烧热值实验, 中国标准)																
反光度		85%																
热阻值		平均R Factor - <b>2.30</b> (英制) 平均R Factor - <b>0.40</b> (公制)																
防潮等级		防潮等级 <b>RH99</b>																
耐久性		耐刮擦																
可持续性		63% 回收材料 中国环境标志 符合LEED计分要求																

