



**KNAUF**CEILING  
Solutions

# 阿姆斯壮 优品+



- 阿姆斯壮优品+矿棉天花板采用白色具有声学效果的织物材料，呈现出光滑，设计现代的表面。同时拥有优秀的吸音功能让其显得与众不同
- 杰出的吸音效果 NRC 0.60
- 良好的反光度 87%
- 更适用于办公，零售，医疗，教育环境



边角类型		明架平板 	斜角跌级 	切角跌级 														
厚度 (mm)		17	17	17														
尺寸 (mm)		600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200														
龙骨系统		尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端4000型凹槽龙骨 尖峰顶端3000型窄边龙骨														
质量		4.6 千克/平方米 (0.94 磅/平方英尺)																
颜色		白色																
隔音		隔音等级 CAC = <b>33</b> (平板) 隔音等级 CAC = <b>35</b> (跌级板)																
吸音性能		$\alpha_w = 0.60$ as per EN ISO 11654:1997 <b>Class C</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f (HZ)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_s</math></td> <td>0.31</td> <td>0.27</td> <td>0.50</td> <td>0.77</td> <td>0.82</td> <td>0.87</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.60</b> as per ASTM C423-17			Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_s$	0.31	0.27	0.50	0.77	0.82	0.87
Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_s$	0.31	0.27	0.50	0.77	0.82	0.87												
防火等级		US: <b>Class A</b> - Flame Spread 25 or Under; A级 (火焰蔓延度25或以下,美国标准) <b>Class 0 / Class 1</b> based on BS 476 Pt - 6 & 7;英国标准 <b>Class A</b> (China standard - GB/T 14402); A级 (适用于燃烧热值实验, 中国标准)																
反光度		87%																
热阻值		平均R Factor - <b>1.70</b> (英制) 平均R Factor - <b>0.30</b> (公制)																
防潮等级		防潮等级 <b>RH99</b>																
可持续性		 42% 回收材料  中国环境标志  符合LEED计分要求																

