





KNAUFCEILING
Solutions

阿姆斯特壮 极品+



- 阿姆斯特壮极品+矿棉天花板拥有更为细腻，时尚的白色外观，是需要卓越吸音性能的场所的最佳解决方案
- 杰出的吸音效果 NRC 0.70
- 杰出的隔音效果 CAC 35
- 良好的反光度 88%
- 更适用于办公，零售，医疗，教育环境



边角类型		明架平板 	斜角跌级 	切角跌级 														
厚度 (mm)		19	19	19														
尺寸 (mm)		600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200	600 x 600 600 x 1200														
龙骨系统		尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端2000型龙骨	尖峰顶端4000型凹槽龙骨 尖峰顶端3000型窄边龙骨														
质量		5.32 千克/平方米 (1.09 磅/平方英尺)																
颜色		白色																
隔音		隔音等级 CAC = 35 隔音等级 CAC = 33 (平板)																
吸音性能		$\alpha_w = \mathbf{0.60}$ as per EN ISO 11654:1997 Class C <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f (HZ)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0.44</td> <td>0.46</td> <td>0.63</td> <td>0.83</td> <td>0.81</td> <td>0.83</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.70 as per ASTM C423-17			Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	α_s	0.44	0.46	0.63	0.83	0.81	0.83
Frequency f (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_s	0.44	0.46	0.63	0.83	0.81	0.83												
防火等级		US: Class A - Flame Spread 25 or Under; A级 (火焰蔓延度25或以下,美国标准) Class 0 / Class 1 based on BS 476 Pt - 6 & 7;英国标准 Class A (China standard - GB/T 14402); A级 (适用于燃烧热值实验, 中国标准)																
反光度		88%																
热阻值		平均R Factor - 1.70 (英制) 平均R Factor - 0.30 (公制)																
防潮等级		防潮等级 RH99																
耐久性		耐刮擦																
可清洁性	 	可擦洗 干布擦洗																
可持续性	   	回收材料 42% 中国环境标志 中国绿色建筑委员会 符合LEED计分要求																

